



Tiefgrund AS

Зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх робіт

- ✓ Концентрат 1:5.
- ✓ Ґрунтовка зміцнювальна.
- ✓ Акрилова.
- ✓ Покращує зчеплення.
- ✓ Зменшує водопоглинання.



Опис	
Властивості	Зміцнювальна ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх і зовнішніх робіт. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ґрунтовка-концентрат. ✓ Розведення водою в співвідношенні 1:5. ✓ Глибоко проникає і зміцнює слабку основу. ✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. ✓ Зменшує та вирівнює вираючу здатність поверхні. ✓ Зменшує витрату фінішних ЛФМ. ✓ Зручна в застосуванні. ✓ Не перешкоджає проникності парів. ✓ Колір ґрунтовки-концентрату: світло-жовтий. Колір після розведення: молочний із невеликою жовтизною. Після висихання на поверхні - безбарвний. ✓ Не містить органічних розчинників. ✓ Без запаху.
Призначення	Призначена для ґрунтування і зміцнення бетонних, оштукатурених, цегляних, гіпсокартонних поверхонь перед облицюванням керамічною плиткою, фарбуванням водно-дисперсійними фарбами та наклеюванням шпалер, шпаклюванням. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	Оброблювані поверхні: бетон, штукатурка, шпаклівка, цегла, гіпсокартон, ДСП тощо.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Оброблювана поверхня має бути очищена від бруду, пилу та жиру. Матеріал, що відшаровується, і старі неміцні покриття треба видалити. Заражені грибком, цвіллю і т.д. поверхні очистити із застосуванням засобу Bitol, Bitol Spray відповідно до інструкції із застосування.

Нанесення	Розбавити водою в співвідношенні 1:3–1:5. Перед нанесенням ретельно перемішати. В залежності від стану поверхні ґрунтовку рекомендується наносити в 1-2 шари пензлем, валиком або фарбороозпилювачем за температури повітря та поверхні від +10 °C до + 35 °C. Для дуже пористої поверхні наносити не менше 2-х разів методом «мокрим по мокрому».
Колір	Світло-жовтий. Після висихання - безбарвний
Витрата	На один шар: до 60 м ² /л концентрату (до 10 м ² /л нерозбавленої ґрунтовки). Витрата ґрунтовки залежить від виду поверхні, способу нанесення, ступеня розведення. Витрата розведеної ґрунтовки (готової до застосування) в залежності від вибрання поверхні: слабковираючі (камінь, щільний бетон тощо) – 10 м ² /л; середньовираючі (штукатурка, бетон, цеглина, ДВП, ДСП тощо) – 6-8 м ² /л; сильновираючі (газобетон, пінобетон тощо) – 3-4 м ² /л.
Час висихання	1-2 години за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%.
Робочі інструменти	Пензель, валик.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Дисперсія співполімерів, вода, функціональні добавки, пігмент.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкоджений оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +25 °C. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі та на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Ґрунтовка нетоксична.
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки і полімерну тару утилізувати як побутове сміття.
Об'єм/маса	0,5 л (0,5 кг); 1 л (1 кг); 3 л (3 кг); 10 л (10 кг)
Наведена вище, актуальнана на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проkontролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначеними. Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua .	
Редакція Технічного опису №01 від 08.08.2018.	