



Aura Fix PVA

Клей ПВА

✓ Готовий до застосування



| Опис | |
|------------------------------|--|
| Властивості | <p>Клей ПВА готовий до застосування.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Для склеювання виробів з різних матеріалів. ✓ Без запаху. ✓ Не містить органічних розчинників. ✓ Клейовий шов витримує температуру від -30°C до +80°C. ✓ При додаванні до крейдових і гіпсовых сумішей: <ul style="list-style-type: none"> - Поліпшується пластичність і адгезія суміші при нанесенні. - Збільшується міцність і еластичність матеріалу після висихання. |
| Призначення | Для склеювання в будь-яких комбінаціях: паперу, картону, шкіри, тканини, шпалер, а також деревини. Клей можна використовувати для модифікування властивостей крейдових і гіпсовых будівельних сумішей шляхом додавання його у воду, що використовується для готовування суміші. Для внутрішніх робіт. |
| Типи поверхонь для нанесення | Папір, картон, шкіра, тканини, шпалери, деревина. |
| Стандарти якості | |
| Технічні характеристики | |
| Підготовка поверхні | Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхні, що склеюються, очистити від старих покрівів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру й інших речовин, що зменшують адгезію. Близькі поверхні обробити наждаковим папером. |
| Нанесення | Перемішати. Нанести тонким шаром на одну з поверхонь, що склеюються, за температури клею, навколошнього повітря й основи вище +10°C. При додаванні в крейдові й гіпсові суміші клей змішується з водою, що використовується для готовування суміші. Крейдова побілка: 1:10–1:20 Штукатурка, шпаклівка: товщиною 1–5 мм - 1:5, товщиною 5–20 мм - 1:10. |
| Колір | Білий, після висихання прозорий. |
| Витрата | 5-7 м²/л. Витрата клею залежить від типу поверхні. |
| Час висихання | Папір, картон - 3 хв. Дерево, тканини, шкіра – 5–6 годин за температури +20°C і відносної вологості повітря 80%. Склесна деревина готова до експлуатації через 24 години. |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, шпатель. |

| | |
|---|---|
| Очищення інструментів | Відразу після використання промити водою. Засохлий клей очищається механічно. |
| Склад | Дисперсія полівінілацетату, вода, функціональні добавки. |
| Додаткова інформація | |
| Морозостійкість | Не морозостійкий. |
| Гарантійний термін зберігання | 24 місяці. |
| Умови зберігання | Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. |
| Запобіжні заходи | Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недosoсяжному для дітей місці. В випадку влучення в очі й на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Клей пожежо- і вибухобезпечний. |
| Утилізація | Залишки висохлого клею й тара підлягають утилізації як побутове сміття. |
| Об'єм/маса | 0,33 л (0,33 кг); 1 л (1 кг); 2,5 л (2,5 кг); 5 л (5 кг); 10 л (10 кг) |
| <p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право в встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p> | |
| Редакція Технічного опису №03 від 10.05.2024. | |