



Akrit 4

Глибокоматова фарба для стін та стель

- ✓ Тонується більш ніж в 10 000 тонів
- ✓ Дуже гарна покривність

Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дуже гарна покривність. ✓ Високі декоративні характеристики — утворює рівне абсолютно матове покриття. ✓ Стабільний бліск під різними кутами падіння світла, в т. ч. за бічного освітлення. ✓ Після висихання поверхня витримує легке вологе прибирання. ✓ Фарба класу М1 — виділяє в повітрі приміщення мінімальну кількість шкідливих речовин. ✓ Підходить алергікам і чутливим людям. <p>Границя допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа а) 30 г/л. максимальний вміст ЛОС у продукті ≤ 15 г/л.</p> <p>Бліск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • глибокоматова (приблизно 4) за EN 13 300. • глибокоматова (приблизно 4) за ISO 2813. • група 6 за RYL 2012. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 клас за EN 13 300 (ISO 11998). • 312 група малярних правил за RYL 2012.
Призначення	Фарбування стель і стін у приміщеннях із нормальними експлуатаційними вимогами: житлових і дитячих кімнатах, спальнях, офісах. Може застосовуватися як ґрунтовка під фарби Akrit 7, Akrit 12 і Akrit 20. Не підходить для фарбування підлог, дверей і меблів.
Типи поверхонь підфарбування	Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, загрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також поверхні, обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офорблюваними оздоблювальними матеріалами.
Стандарти та знаки якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня бліску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методики вимірювань параметрів бліску і зносостійкості. ✓ RYL — кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) — вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 2004/42/CE. ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколошнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007.

	<p>✓ Знак "Eesti Allergia liit tunnustab"(Союз алергії Естонії схвалює) присвоюється продуктам, які є безпечними, достовірними, не містять ароматичних або загальнодратівних речовин або речовин, що спричиняють підвищенну чутливість, допомагають зменшити вміст забруднювальних речовин у повітрі приміщені і підходять людям із чутливою шкірою або людям, що страждають алергічними захворюваннями..</p>
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня має бути ретельно очищена від відшарованого матеріалу, бруду й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3–5% розчином соди, потім оболоснути водою та висушити. Тріщини й вибоїни зашпаклювати відповідною шпаклівкою (Face Filler, Fine Filler, і т.п.). Пористі поверхні та поверхні, що порошать, обробити вологоізолятором Aquastop або Tiegrund.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розвабити водою до 5% за об'ємом. Наносити у 2 шари валиком або розпилювачем за температури від 10 до 25°C та відносної вологості не вище ніж 80%. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуюмо використовувати засіб для уповільнення Time+.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Упродовж 4 тижнів із моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, поводьтеся з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуюмо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Після вологого прибирання поверхню витерти насухо. Для видалення цвілі використовуйте Biotol E і Biotol Spray. Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor (база А).
Витрата	6-10 м ² /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	1- 2 години за 20°C та відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворсу 10-14 мм), безповітряний розпилювач (сопло 0,021–0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +1°C до + 30°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Відповідно до Регламенту щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Містить 1,2-бензізотіазол-3 (2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію. Якщо необхідно, звернутися за медичною допомогою, по можливості показати упаковку / маркування продукту. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Не вживати їжу або напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколошнє середовище. Упаковку, сухі звичайні та рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства.
Густина	1,4 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,85 л – 9,5 л

Наведена інформація про продукт ґрунтується на результататах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту в залежності від місяця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування і транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: <http://eskaro.ua/kontakty Ukr/>.