



Життя повне фарб



## Akrit 7

Шовково-матова фарба для стін, що миється

- ✓ Тонується більш ніж у 15 000 тонів
- ✓ Витримує багаторазове вологе прибирання



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Добре вкриває поверхню.</li> <li>✓ Високі декоративні характеристики — утворює гладке покриття з елегантним шовковистим блиском.</li> <li>✓ Стабільний блиск під різними кутами падіння світла, навіть у разі бічного освітлення.</li> <li>✓ Після висихання поверхню витримує багаторазове вологе прибирання із застосуванням мийних засобів.</li> <li>✓ Фарба класу M1 — виділяє в повітря приміщення мінімальну кількість шкідливих речовин.</li> <li>✓ Підходить алергікам і чутливим людям.</li> </ul> <p>Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті ≤15 г/л.</p> <p><b>Блиск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• шовково-матова (приблизно 7) за EN 13 300.</li> <li>• матова (приблизно 7) за ISO 2813.</li> <li>• група 5 за RYL 2011.</li> </ul> <p><b>Зносостійкість:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998).</li> <li>• 38 група малярних правил за RYL 2011.</li> </ul>
Призначення	<p>Фарбування стін і стель у приміщеннях із нормальною та підвищеною вологістю: житлові та офісні приміщення, дитячі кімнати, спальні, коридори, сходові клітини, салони, клуби, виробничі приміщення тощо. Не підходить для фарбування підлог, дверей та меблів.</p>
Типи поверхонь для фарбування	<p>Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, шпакльовані, поштукатурені поверхні, а також обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими оздоблювальними матеріалами, які можна фарбувати.</p>
Стандарти та знаки якості	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EN 13 300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методики вимірювань параметрів блиску та зносостійкості.</li> <li>✓ RYL — кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві</li> <li>✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) — вміст відповідно до директиви Європейського Союзу 2004/42/ЄС</li> <li>✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 і OHSAS 18001:2007.</li> <li>✓ Знак «Eesti Allergialiit tunnustab» (Союз Алергії Естонії схвалює) присвоюється продуктам, які є безпечними, перевірені, не містять ароматичних або загальних подразнювальних речовин або речовин, що спричиняють підвищену чутливість, допомагають зменшити вміст забруднювальних речовин у повітрі приміщень, підходять людям із чутливою шкірою або тим, що страждають алергічними захворюваннями.</li> </ul>
<b>Технічні характеристики</b>	
Підготовку поверхні для фарбування	Пофарбована поверхня має бути ретельно очищена від матеріалу, що відшаровується, бруду й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емаллю або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3–5 % розчином соди, потім обполоснути водою та висушити. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Face Filler, Fine Filler тощо). Часто зволожені та схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням обробити засобом Biotol E. Пористі поверхні та поверхні, що порошать, обробити вологоізолятором Aquastop або Tiefgrund.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5 % за об'ємом. Наносити у 2 шари валиком або розпилювачем за температури від +10°C до +25°C і відносної вологості не вище ніж 80 %. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time+.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні — упродовж цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна злегка очищувати м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки та щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глясовою. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати Biotol E і Biotol Spray.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor (бази А, TR).
Витрата	6–10 м <sup>2</sup> /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	За умов температури +20°C і відносної вологості повітря 65 % через 1–2 години покриття висихає та готове для нанесення наступного шару. У разі зниження температури та збільшення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворсу 10–14 мм), безповітряний розпилювач (сопло 0,021–0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
<b>Інформація</b>	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +1°C до +30°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей № 1272/2008 (Регламент CLP) ця продукція не класифікується як небезпечна. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У випадку попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні та предметів використовувати воду. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, звичайні сухі й рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Щільність	1,3 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л — 2,85 л — 4,75 л — 9,5 л — 19 л
Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень та практичному досвіді застосування продукту залежно від місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання й використання нашого продукту, а також численні чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за збиток, викликаний недотриманням інструкції із застосування і транспортування продукту або порушенням строків та умов його зберігання, а також у випадку використання продукту не за призначенням. Виробник	

залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: [http://eskaro.ee/ru/contacts/main\\_office\\_contacts](http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts).