



Akrit 20

Особливо міцна напівматова фарба для стін, що миється

- ✓ Тонується більш ніж в 15 000 тонів
- ✓ Фарба для приміщень із постійно високою вологістю
- ✓ Витримує багаторазове вологе прибирання



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення для отримання особливо міцних покриттів у приміщеннях із постійно високою вологістю.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Добре вкриває поверхню. ✓ Високі декоративні характеристики — утворює ідеально гладке напівматове покриття (ступінь блиску 20). ✓ Покриття стійке до стирання і витримує багаторазове вологе прибирання. ✓ Відсутність слідів на пофарбованій поверхні від багаторазового вологого прибирання. ✓ Фарба класу М1 — виділяє в повітря приміщення мінімальну кількість шкідливих речовин. ✓ Підходить алергікам і чутливим людям. <p>Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа а) 30 г/л. максимальний вміст ЛОС у продукті ≤ 15 г/л.</p> <p>Блиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напівматова (приблизно 20) за EN 13 300. • напівматова (приблизно 20) за ISO 2813. • група 4 за RYL 2012. <p>Зносостійкість:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 клас за EN 13300 (ISO 11998). • 314 група малярних правил за RYL 2012.
Призначення	<p>Фарбування стін і стель для отримання особливо міцних поверхонь у житлових і громадських приміщеннях. Рекомендується для використання у приміщеннях із постійно підвищеною вологістю і де потрібне часте вологе прибирання або миття пофарбованих поверхонь: ванних кімнатах, туалетах, кухнях, пральнях, коридорах, сходових клітинах, гаражах, кафе, магазинах, вокзалах тощо, а також у приміщеннях із високими вимогами в експлуатації: школах, лікарнях, спортивних, торгово-розважальних комплексах та ін.</p>
Типи поверхонь під фарбування	<p>Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також поверхні, обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офарбленими оздоблювальними матеріалами.</p>

Стандарти та знаки якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель усередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ RYL — кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) — вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 2004/42/ЄС. ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю довкілля, охорони здоров'я та безпеки праці згідно зі стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007. ✓ Знак "Eesti Allergialiit tunnustab" (Союз алергії Естонії схвалює) присвоюється продуктам, які є безпечними, достовірними, не містять ароматичних або загальнодратівної речовин або речовин, що спричиняють підвищену чутливість, і допомагають зменшити вміст забруднювальних речовин у повітрі приміщень і які підходять людям із чутливою шкірою або людям, що страждають алергічними захворюваннями.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня має бути ретельно очищена від відшаровуваного матеріалу, бруду й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3–5% розчином соди, потім обполоснути водою та висушити. Тріщини й вибоїни зашпаклювати відповідною шпаклівкою (Face Filler, Aqua Filler та інш.). Часто зволожені та схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням обробити засобом Biotol E. Пористі поверхні та поверхні, що порoshать, обробити вологоізолятором Aquastop, Tiefgrund або Aquastop Bio.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5% за об'ємом. Наносити у 2 шари валиком або розпилювачем за температури 10-25°C та відносної вологості не вище ніж 80%. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time+.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно за 4 тижні — впродовж цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати BiotolE і Biotol Spray.
Колір	Білий.
Тонування	Машинна за системою Eskarocolor (бази А, TR).
Витрата	6-10 м ² /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	За температури + 20°C і відносної вологості повітря 50% через 1–2 години покриття висихає й готове для нанесення наступного шару. У разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворса 10–14 мм), безповітряний розпилювач (сопло 0,021–0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки..
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій упаковці за температури від +1°C до +30°C. Берігти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Відповідно до Регламенту щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей №1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Містить 1,2-бензізотіазол-3 (2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію. Якщо необхідно, звернутися за медичною допомогою, по можливості показати упаковку / маркування продукту. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Не вживати їжу або напої під час поводження з продукцією, після закінчення роботи вмити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні та рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства.

Густина	1,2 кг/л.
Об'єм/маса	0,95 л – 2,85 л – 4,75 л – 9,5 л – 19 л
<p>Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту в залежності від місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування і транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ua/kontakty_ukr/.</p>	