

Condor



Condor Haus Proff 7

Високоякісна фарба для стель та стін

- ✓ Шовково-матова
- ✓ Відмінні декоративні характеристики
- ✓ Багаторазове миття
- ✓ Вищий клас стійкості до мокрого стирання

Опис	
Властивості	Інтер'єрна акрилатна шовково-матова фарба з високими декоративними характеристиками для стель і стін. ✓ Особливо стіка до миття фарба з високими декоративними характеристиками. ✓ Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи невелику витрату та високу покривність. ✓ Утворює гладку поверхню з приємним шовковистим блиском. ✓ Тонкошарова. ✓ Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів. ✓ Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового миття (1 – клас зносостійкості за DIN EN 13300). ✓ Містить добавки, які сприяють легкому видаленню забруднень. ✓ Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні. ✓ Паропроникна. ✓ Без розчинників. ✓ Вміст ЛОС (петрі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/CE. ✓ Максимально допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 g/L (2010). Макс. вміст ЛОС в продукті max 30 g/L.
Призначення	Для стель і стін в приміщеннях з нормальними і високими експлуатаційними вимогами, а також там, де потрібно часте вологе прибирання: житлові та офісні приміщення, дитячі та класні кімнати, кухні, коридори, фойє, місця громадського користування, сходові клітини.
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Відмінно підходить для фарбування структурних поверхонь, а також рельєфних, тиснених і скловолокнистих шпалер.
Стандарти якості	КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2024 ✓ Декорування. ✓ Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола. ✓ Матова. ✓ Дрібнозерниста. ✓ Стійкість до мокрого стирання: 1 клас. ✓ Коєфіцієнт контрастності (база А): 3 клас. Норма укриття поверхні матеріалом: 7-12 м ² /л на одношарове покриття.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Нефарбовані поверхні: Очистити поверхню від неміцного матеріалу та матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності,

	<p>тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Часто зволожувані і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol (або Biotol spray). Нерівномірно вбираючі поверхні загрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Condor. В сухих приміщеннях для нанесення першого шару можливе використання фарби Condor Haus Proff 3.</p> <p>Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної та відшаровуваної фарби, бруду і пилу. При необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані олійною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Нерівномірно вбираючі поверхні загрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Condor.</p>
Нанесення	<p>Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. Для розширення під високим тиском застосовувати сопло 0,017"-0,021". За потреби для нанесення першого (ґрунтуваного) шару фарбу можна розвести водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколошнього повітря та основи від +5 °C до +30 °C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого. Увага! Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби.</p> <p>Використання бази TR: базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) виді. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Condor Haus Proff 7 база А (біла), затонованою у відтінок кольору світліший, ніж колір фінішного покриття (а в сухих приміщеннях можливе використання фарби Condor Haus Proff 3). Тоновану базу TR фарби наносити в 2 шари.</p>
Догляд за пофарбованою поверхнею	<p>Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтесь з поверхнею обережно.</p> <p>Для очищенння використовуйте м'які губки і ганчірки.</p> <p>Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.</p> <p>Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9).</p> <p>Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки.</p> <p>Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.</p>
Колір	Білий - база А і безбарвний - база TR для тонування.
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor – більше 15000 відтінків – пастельні (база А) і яскраві та насычені (база TR) тони. Ручне тонування барвниками-фарбами TM Aura, TM Condor (для бази А).
Витрата	7-12 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні.
Час висихання	30 хвилин - від пилу. Наступний шар можна наносити через 2 години, за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%. Час висихання відповідно збільшується за температури нижче +20 °C.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігмент (для бази А), наповнювачі, вода, добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/a): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 30 g/l (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка при зберіганні.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати, зазначененої на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкоджений оригінальній герметично закритій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	База А: 1 л (1,2 кг); 2,5 л (2,9 кг); 5 л (5,8 кг); 10 л (11,6 кг) База TR: 0,9 л (1,06 кг); 2,25 л (2,65 кг); 9 л (10,6 кг)
Наведена вище, актуальнана на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проkontrolювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням. Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу	

шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту.

Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.

Редакція Технічного опису №04 від 24.09.2024.