



Aura Fasad Expo

Універсальна фарба для фасадів та інтер'єрів

- ✓ Висока покривність
- ✓ Атмосферостійка



Опис	
Властивості	<p>Матова акрилова фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ідеальна для нерівних і пористих поверхонь. ✓ Має дуже гарну покривність (база А). ✓ Підвищена адгезія з різними основами дає змогу застосування по гладких поверхнях, які важко піддаються фарбуванню. ✓ Створює атмосферостійке, еластичне захисне покриття. ✓ Прекрасно миється. ✓ Зберігає насиченість кольору. ✓ Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. ✓ Тонується за системою Eskarocolor. ✓ Ідеально підходить для виконання комплексних ремонтних робіт. <p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 1062-1:2012 EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0.</p>
Призначення	<p>Фарбування фасадів та інтер'єрів. Застосовується також для утворення матових покриттів, стійких до миття, усередині приміщень. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи — бетон, силікатна цегла, зашпакльовані, оштукатурені й ін. пористі поверхні, а також гіпсокартон, деревні матеріали, склошпалери та ін. Можливе нанесення на готові елементи з важкого бетону. У цьому випадку фарба розбавляється водою до 10%.</p>
Стандарти якості	СТАНДАРТ ДСТУ EN 1062-1:2012
Технічні характеристики	

Підготовка поверхні	<p>Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, німецьких штукатурних і шпаклювальних покриттів, олійних, бітумних та інших забруднень.</p> <p>Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й обезпилити.</p> <p>Наявні глибокі дефекти поверхні (вибої та тріщини) варто вирівняти акриловою шпаклівкою.</p> <p>Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для вирівнювання вибираючої здатності (щоб уникнути утворення плям) основу, що офарблюється, рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою ТМ Aura або ТМ Eskaro.</p> <p>В разі нанесення поверх старої фарби під час реставраційних робіт необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів.</p> <p>Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й фарбуванням повинно пройти не менш за 3 тижні.</p>
Нанесення	<p>Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.</p> <p>Використання бази А (база А – біла). Фарбу наносити валиком, пензлем або розпилювачем не менше 2-х шарів. Для ґрунтування основи фарбу рекомендується розвести максимум 10% води. Другий шар наносити без розведення. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи не нижче +5°C і не вище + 30°C. Забороняється фарбувати фасади під час дощу, туману або паморозі.</p> <p>Використання бази TR. Базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) вигляді. Затоновану фарбу TR бази не розбавляти. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Aura Fasad Expro база А (біла), яка затонована в більш світлий відтінок кольору фінішного покриття. Затоновану базу TR фарби наносити не менше ніж у 2 шари. Кількість шарів залежить від кольору. Так, для насичених червоних, помаранчевих, жовтих, салатових кольорів може знадобитися нанесення до 4-х шарів фарби. Не рекомендується наносити фарбу бази TR за допомогою пензля, тому що можуть залишатися смуги від пензля, які після висихання можуть мати більш темний відтінок.</p> <p>Увага! Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби.</p>
Догляд за пофарбованою поверхнею	<p>Протягом 3–4 тижнів із моменту нанесення фарби, поки вона не надбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно.</p> <p>Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки.</p> <p>Сильне тертя може зробити поверхню глясовою.</p> <p>Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9).</p> <p>Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки.</p> <p>Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.</p>
Колір	Біла (База А). Безбарвна (База TR).
Тонування	Тонування у понад 16500 відтінків, у насичені та пастельні тони. Машинне тонування за системою Eskarocolor: база А та TR. Ручне тонування водорозріджуваними барвниками-фарбами ТМ AURA: база А.
Витрата	4–7 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні. Для точного визначення витрати фарби рекомендується зробити пробне фарбування на об'єкті.
Час висихання	За температури +20°C і відносної вологості повітря 65% другий шар фарби наносити через 4–6 годин після нанесення першого. Покриття стійке до впливу вологи через 24 години після нанесення. Остаточну стійкість до атмосферних і механічних впливів, та до мокрого стирання покриття набуває за 3–4 тижні.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою з милом. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (для бази А), допоміжні речовини, вода. УА граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): 30 г/л (г/л). Ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.

Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню й впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недосяжному для дітей місці. При потрапленні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	База А: 1 л (1,48 кг) - 2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,8 кг) База TR: 0,9 л (1,28 кг) - 2,25 л (3,2 кг) – 9 л (12,8 кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 21.11.2023.	