




Fassadenfarbe Objekt

Універсальна фарба для фасадів та інтер'єрів

- ✓ Фасади та лоджії
- ✓ Традиційна
- ✓ Надійна
- ✓ Атмосферостійка



Опис	
Властивості	<p>Біла матова акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дуже добре вкриває поверхню і заповнює поглиблення. ✓ Підвищена адгезія з різними основами дозволяє застосування по гладких поверхнях, що піддаються фарбуванню. ✓ Ідеально підходить для нерівних і пористих поверхонь. ✓ Створює атмосферостійке, еластичне захисне покриття. ✓ Стька до мокрого стирання ✓ Надовго зберігає насиченість кольору. ✓ Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. ✓ Тонується за системою Eskarocolor в насичені та пастельні тони. <p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012 ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0.</p>
Призначення	<p>Фарбування фасадів та інтер'єрів. Застосовується також для утворення матових покриттів, стійких до миття, всередині приміщень. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи – бетон, силікатна цегла, шпакльовані, оштукатурені та ін. пористі поверхні, а при внутрішніх роботах ще й гіпсокартон, деревні матеріали, склошпалери і пр. Можливо нанесення на елементи з важкого бетону. В цьому випадку фарба розводиться водою до 10%.</p>
Стандарти якості	СТАНДАРТ ДСТУ EN 1062-1:2012
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, неміцних штукатурних і шпаклювальних покриттів, олійних, бітумних та інших забруднень. Неміцні і забруднені місця зачистити шпателем або металеву щіткою і знепилити. Наявні глибокі дефекти поверхні (вибоїни та тріщини) слід вирівняти акриловою шпаклівкою. Для отримання якісного і довговічного покриття, а також для вирівнювання вбираючої здатності (щоб уникнути плямоутворення) офарбловану основу рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійної акриловою ґрунтовкою TM Condor або TM Eskaro.</p>

	Якщо під час реставраційних робіт фарба наноситься поверх старої фарби, необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів. Між нанесенням свіжого штукатурного шару цементного і фарбуванням повинно пройти не менше 3 тижнів.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем не менше 2-х шарів. Для ґрунтування основи фарбу рекомендується розвести максимум 10% води. Другий шар наносити без розведення. Використання бази TR: базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) вигляді. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Condor Fassadenfarbe Objekt база А (біла), яка затонована в більш світлий відтінок кольору фінішного покриття. Затоновану базу TR фарби наносити в 2 шари. Роботи проводити за температури навколишнього повітря і основи не нижче +5 °С і не вище +30 °С. Забороняється фарбувати фасади під час дощу, туману або паморозі.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Сильне тертя може зробити поверхню глясовою. Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.
Колір	Біла (база А), безбарвна (база TR).
Колерування	Машинне тонування за системою Eskarocolor – понад 16000 відтінків. Ручне тонування барвниками-фарбами ТМ Aura в пастельні тони – для бази А.
Витрата	4-7 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні. Для точного визначення витрати фарби рекомендується провести пробне фарбування на об'єкті.
Час висихання	За температури +20 °С і відносної вологості повітря 65% другий шар фарби наносити через 4-6 годин після нанесення першого. Покриття стійке до дії вологи через 24 години після нанесення.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою з милом. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти (для бази А), наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка при зберіганні.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 °С до +25 °С. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	База А: 1л (1,48кг) - 2,5л (3,7кг) - 5л (7,4кг) - 10л (14,8кг) База TR: 2,25л (3,2кг) - 9л (12,8кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 08.09.2018.	