



Charisma 90

Акриловий лак для меблів

- ✓ Водорозріджуваний глянсовий.
- ✓ Стійкий до подряпин.
- ✓ Міцна та еластична плівка.
- ✓ Захист від забруднення та вологи.



Опис	
Властивості	Акриловий лак для меблів.
Призначення	Акриловий водорозріджуваний лак призначений для лакування нових та раніше пофарбованих дерев'яних меблів усередині приміщень.
Типи поверхонь для нанесення	Об'єкти: стільці, столи, етажерки, шафи, полиці тощо. Рекомендується для лакування стель та стін, оздоблених деревиною, та інших елементів інтер'єру (дверей, віконних рам, плінтусів тощо). Використовується для захисного лакування морених та пофарбованих поверхонь. Добре підходить для творчості та дизайнерських рішень «hand-made». Може застосовуватися під час інтер'єрних робіт для оздоблення мінеральних поверхонь (бетонних, цегляних, оштукатурених, кам'яних тощо). Лак не призначений для парильні та підлоги.
Стандарти якості	КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2024 <ul style="list-style-type: none"> • Декорування і спеціальні властивості. Тип зв'язувального: співполімерна акрилова смола. Глянсовий. Стійкість до мокрого стирання: 1 клас.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути очищена від бруду, пилу, старих покриттів, які відшаровуються, знежирена, суха, міцна. Вологість деревини <18%. Нову деревину заґрунтувати лаком Charisma 90, розведеним на 15% водою, та після висихання шліфувати наждачним папером, видалити пил. Раніше пофарбовані фарбою (лаком), а також гладкі поверхні обробити наждачним папером до матовості, видалити пил. Мінеральні основи з високою вбираючою здатністю заґрунтувати проникною ґрунтовкою TM Condor або TM Eskaro Aquastop.
Нанесення	Перемішати. Не розріджувати. Тонований лак періодично перемішувати в процесі нанесення. Наносити в 2-3 шари за температури повітря, основи, лаку від +10 °C до +30 °C та відносної вологості повітря <80%. Рекомендується проміжне міжшарове шліфування поверхні наждачним папером (зерно «320»). На деревину лак наносити

	уздовж волокон дерева від краю до краю поверхні. Колір поверхні, покритої тонованим лаком, та остаточний декоративний ефект (у тому числі різні відтінки на поверхні) залежать від породи дерева та його вбираючої здатності, підготовки та природного кольору дерева, методу нанесення, кількості нанесених шарів. Нанесення лаку за умов прямого сонячного світла, протягів, підвищеної температури можуть призвести до дефектів покриття.
Колір	Білий, після висихання безбарвний та прозорий.
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor. У світлі тони барвниками-фарбами ТМ Aura (не більше ніж 2% за об'ємом).
Витрата	8–14 м ² /л на один шар. Залежить від підготовки поверхні, виду, пористості та твердості деревини.
Час висихання	30 хвилин – від пилу. Через 3 години можна наносити наступний шар (або шліфувати поверхню) за температури +20 °С та відносної вологості повітря 65%. Поверхня готова до експлуатації через 24 години. Остаточна твердість покриття – через 2 тижні. До цього поверхню не піддавати сильному навантаженню та інтенсивному очищенню, не ставити на неї гарячі предмети та липкі предмети.
Робочі інструменти	Пензель, лаковий валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Після використання промити водою. Висохлий лак очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, віск, добавки, вода. УА граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/е): 130 г/л (г/л). Ця продукція містить max 130 г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35 С. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі промити водою. Лак пожежо - і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки висохлого лаку та полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	0,75 л (0,76 кг); 2,5 л (2,55 кг).
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №03 від 02.10.2024.	