




Aura Citadell Fasad

Декоративна штукатурка для фасаду

- ✓ «Старі стіни»
- ✓ «Травертин»
- ✓ «Гротто»



| Опис | |
|------------------------------|---|
| Властивості | <p>Готова до використання декоративна штукатурка із армувальними волокнами та на основі мармурового наповнювача. Для створення ефектів натурального каменю. Для фасадних та інтер'єрних робіт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Пластична, зручна для нанесення гладилкою, валиком, шпателем. ✓ Містить середньозернистий наповнювач. ✓ Із армувальними волокнами. ✓ Не вимагає ідеального вирівнювання стін. ✓ Приховує дрібні нерівності поверхні. ✓ Має добру адгезію до основи. ✓ Фактура поверхні залежить від техніки нанесення. ✓ Утворює міцне та еластичне покриття, стійке до атмосферних впливів та вологого прибирання. ✓ Наявність ефективних біоцидних добавок зумовлює додатковий захист поверхні від водоростей, цвілі і грибка. ✓ Акрилова водорозріджувана. ✓ Паропроникна. ✓ Екологічно чиста. ✓ Тонується у світлі та яскраві насичені тони. ✓ Для зовнішніх та внутрішніх робіт. |
| Призначення | <p>Декоративна штукатурка на основі мармурового наповнювача дає змогу створювати ефекти «старі стіни», тесаного каменю («травертин»), ефекти нешліфованого мармуру («мапа світу»), натурального каменю, що обсипався, а також ефекти інших мінеральних поверхонь. Рекомендується для високоякісного декорування мінеральних фасадних поверхонь, у тому числі для систем мокрого утеплення на пінополістиролі (при дотриманні рекомендацій щодо витрати матеріалу). Може використовуватися для декорування внутрішніх приміщень (житлових, офісних, магазинів, ресторанів, барів тощо), в тому числі поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням.</p> |
| Типи поверхонь для нанесення | <p>Мінеральні основи (штукатурка, бетон), системи мокрого утеплення на пінополістиролі. При внутрішніх роботах також можна використовувати на ГКЛ, МДФ тощо.</p> |
| Стандарти якості | |
| Технічні характеристики | |

| | |
|---------------------|---|
| Підготовка поверхні | <p>Поверхня має бути сухою, чистою й міцною. Свіжі вапняно-цементні (цементні) поверхні треба витримати не менше ніж один місяць. Різного роду забруднення, відшарування, старі лакофарбові покриття, шпалери, неміцні ділянки та ділянки, які обсіпаються, та речовини, що знижують адгезію декоративної штукатурки до основи (пил, жири, мастила тощо), необхідно ретельно видалити.</p> <p>Місця, уражені цвіллю або грибок, мають бути ретельно очищені механічно, оброблені засобом BIOTOL (BIOTOL Spray).</p> <p>Тріщини та вибоїни розшити та закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Для отримання однорідної структури та зменшення витрати декоративної штукатурки поверхню рекомендується вирівняти відповідним матеріалом.</p> <p>Пористі поверхні або поверхні, які порошать, обробити проникною зміцнювальною ґрунтовкою. Для зовнішніх робіт рекомендовано використовувати Aquastop Façade TM Eskaro, для внутрішніх Aquastop Expert TM Eskaro.</p> <p>Нанести один шар адгезійної ґрунтовки з мінеральним наповнювачем. Для зовнішніх робіт для систем мокрого утеплення рекомендовано використовувати Aura Dekor Silikon Grund, для внутрішніх робіт - Aura Dekor Grund.</p> <p>Використовуючи тоновану декоративну штукатурку, необхідно також затонувати адгезійну ґрунтовку в колір близький до кольору штукатурки.</p> |
| Нанесення | <p>Перед застосуванням штукатурку перемішати.</p> <p>Увага! Роботи на одній площині виконувати без перерв, від кута до кута приміщення або в межах рельєфних елементів, та використовувати для цього штукатурку з однієї партії. У разі наявності штукатурки різних партій виготовлення, а також у разі використання тонованої штукатурки, потрібно змішати її разом в необхідній кількості.</p> <p>Під час нанесення та висихання температура повітря, матеріалу та основи мають бути від +10°C до +25°C. Не допускати протягів, не наносити матеріал за високої (вище +30°C) температури повітря, на нагріту (вище +30 °C) поверхню, під прямими сонячними променями. Штукатурку можна наносити у декілька шарів. Загальна товщина шару штукатурки не більше 3мм. Кожний наступний шар наносити тільки після повного висихання попереднього шару.</p> <p>Увага! При оздобленні фасаду із системою мокрого утеплення для збереження високої паропроникності покриття загальні витрати штукатурки не мають перевищувати 2,5 кг/м².</p> <p>Приклад нанесення в стилі «Нешлифований травертин». Наносити штукатурку на правильно підготовлену поверхню з нанесеним проміжним шаром ґрунтувального матеріалу. Нанести шпателем (або гладилкою) з нержавіючої сталі матеріал на поверхню рівним шаром, або надати невеликий рельєф для більш об'ємного ефекту. Сформувати гладилкою (або щіткою) поздовжні або кругові вибоїни для імітації прожилок каменю травертину. Через 15-20 хвилин (залежно від температури та вологості), після того як штукатурка почне підсихати і набувати матового блиску, її необхідно пригладити гладилкою з нержавіючої сталі.</p> <p>Увага! Поверхню штукатурки металевою гладилкою або гладилкою з нержавіючої сталі не глянецьвати (не «залізнити»), тому що на поверхні з'являться темні плями від інструменту.</p> <p>Після висихання штукатурки для її додаткового захисту від атмосферного впливу та створення більш глибокого об'ємного ефекту структури візерунка рекомендується нанести на поверхню відповідний декоративний віск або захисний лак. Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати «Dekor Lack» або «Dekor Lack Matt», для внутрішніх робіт – «Vax Matt», «Aqua Lack», «Triumpf».</p> <p>Штукатурку можна фарбувати відповідними водно-дисперсійними фарбами. Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати фарби з фасадної лінійки фарб Aura Luxpro, а для внутрішніх робіт - фарби з інтер'єрної лінійки фарб Aura Luxpro.</p> <p>При внутрішніх роботах декоративний віск (або захисний лак) перед нанесенням рекомендується затонувати. Також при внутрішніх роботах фінішне оздоблення штукатурки можна виконувати іншими декоративними матеріалами (наприклад: "Silk Glans", "Velour Silver", "Sanden Glans", "Metall Effekt").</p> <p>Декоративну штукатурку можна наносити різними техніками для досягнення різних ефектів. Варіанти нанесення декоративної штукатурки можна подивитися на сайті www.eskaro.com.</p> |
| Колір | Природно-білий. |
| Тонування | У світлі (пастельні) та яскраві насичені тони за системою Eskarocolor за каталогом «Citadell» (50 кольорів). У світлі тони барвниками-фарбами TM Aura (не більше ніж 2% за об'ємом). Унаслідок використання в штукатурці натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. |
| Витрата | «Старі стіни»: від 2 кг/м ² . «Травертин»: від 1,5 кг/м ² . «Мапа світу»: від 1,2 кг/м ² . Витрата залежить від типу структури, товщини шару штукатурки, підготовки поверхні. |
| Час висихання | Залежить від товщини шару штукатурки. Висихання шару 1мм (за температури +20 °C та відносної вологості повітря 65%) для подальшого нанесення воску, лаку, фарбування – 24 години. Остаточний набір міцності покриттям – 28 діб. |
| Робочі інструменти | Основні: гладилка із нержавіючої сталі, гладилка із пластику, шпатель. |

| | |
|--|--|
| | Допоміжні: валик, пензель, щітка «1000 ліній». |
| Очищення інструментів | Одразу після використання промити водою. Засохла штукатурка очищається механічно. |
| Склад | Співполімерна акрилова дисперсія, мармурові наповнювачі, армувальні волокна, функціональні добавки, вода. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/12): <200 г/л. Ця продукція містить max 13 г/л ЛОС. |
| Додаткова інформація | |
| Морозостійкість | Не заморожувати під час зберігання. |
| Гарантійний термін зберігання | 3 роки. |
| Умови зберігання | Зберігати і транспортувати в непошкодженій щільно закритій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +30°C. Березти від морозу і прямих сонячних променів. |
| Запобіжні заходи | Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Продукт пожежо - і вибухобезпечний. |
| Утилізація | Залишки висохлого матеріалу і полімерна тара підлягають утилізації як побутове сміття. |
| Маса | 15 кг |
| <p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p> | |
| Редакція Технічного опису №02 від 10.07.2023. | |