



Aura Dekor Struktur

Структурна фарба для фасадів та інтер'єрів

- ✓ Наноситься валиком
- ✓ Створює чітко виражений візерунок
- ✓ Створює стійке до атмосферних і механічних впливів покриття



Опис	
Властивості	<p>Готова до застосування структурна акрилатна фарба для фасадів та інтер'єрів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Утворює матове рельєфне покриття, стійке до атмосферних і механічних впливів. ✓ Легко розкочується. Має хорошу адгезію до основи. ✓ Має хороші водовідштовхувальні властивості і паропроникність. ✓ Добре вкриває поверхню, перекриваючи нерівності. ✓ У разі нанесення валиком створює характерний чітко виражений візерунок. ✓ Підходить для моделювання – після нанесення валиком необхідний вид візерунка легко доопрацювати іншими інструментами. ✓ Вид покриття залежить від способу нанесення. ✓ Містить мінімальну кількість летких органічних розчинників, не виділяє шкідливих для здоров'я речовин. <p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 1062-1:2012 EN 1062-1:2012 E4 S3 V2 W2 A0 C0.</p>
Призначення	Створення декоративно-захисного покриття фасадів та інтер'єрів.
Типи поверхонь для нанесення	Бетон, легкий бетон, міцна цементно-вапняна штукатурка, азбоцемент, силікатна цегла, гіпсокартон.
Стандарти якості	ДСТУ EN 1062-1:2012
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня для фарбування повинна бути сухою, чистою і міцною. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки, що обсипаються, і речовини, що знижують адгезію фарби до основи (висоли, пил, жири, мастила тощо), ретельно видалити. Тріщини і вибоїни розширити і закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Пористі поверхні або поверхні, що порошать, перед фарбуванням обробити ґрунтівкою TM Aura або TM Eskaro. Металеві частини обробити антикорозійною ґрунтівкою. Поверхню, раніше пофарбовану емалевою чи олійною фарбою, обробити наждаковим папером до матовості, очистити від покриття, що відшаровується, пилу, що утворився. Свіжі вапняно-цементні поверхні слід витримати перед фарбуванням не менше одного місяця (в іншому випадку на пофарбованій поверхні можлива поява «білястих» плям,</p>

	<p>часткове вицвітання кольору фарби, крейдування, руйнування і відшарування лакофарбової плівки).</p> <p>Місця на фасаді, уражені цвіллю або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені засобом TM Eskaro BIOTOL (або TM Aura Antiskimmel) і висушенні.</p> <p>Для зниження витрат і збільшення покривності фарби Aura Dekor Struktur рекомендується перед фарбуванням нанести 1 шар ґрунтального матеріалу: всередині приміщень – фарбу Aura Mattlatex, на фасаді – фарбу Aura Fasad Expo або адгезійну ґрунтовку Aura Dekor Grund. При використанні тонованої фарби Aura Dekor Struktur рекомендується затонувати ґрунтальний матеріал в колір фінішного покриття.</p>
Нанесення	<p>Перед застосуванням перемішати.</p> <p>Перед фарбуванням великих площ тонованою фарбою змішати достатню кількість фарби в одній ємності.</p> <p>На велику площину фарбу наносити однаковим інструментом і однаковим способом – для того щоб уникнути візуального ефекту розрізнення колірних відтінків (наявності «плям») на різних ділянках поверхні. На суміжні ділянки поверхні фарбу наносити методом «мокрим по мокрому». За допомогою фарби можливе створення структурних поверхонь різної товщини. Вид (рельєфність) візерунка і загальна товщина шару структурної фарби залежать від використовуваних інструментів, способів нанесення фарби, бажаної витрати фарби, кількості нанесених шарів фарби.</p> <p>Рекомендується наносити фарбу поролоновим, хутряним або фактурним валиком. При нанесенні валиком тонованого продукту достатньо 1 шару тонованого ґрунтального матеріалу і 1 шару структурної фарби Aura Dekor Struktur.</p> <p>Допускається застосування безповітряного розпилювача (діаметр сопла не менше 2 мм).</p> <p>Для отримання декоративної поверхні використовувати фактурні валики, пензель, зубчастий шпатель, гладилку та інші інструменти протягом 10–15 хвилин після нанесення фарби.</p> <p>При декоративній обробці невеликих ділянок фарбу можна наносити кельмою або шпателем з нержавіючої сталі шаром до 2 мм з наступним формуванням структурного візерунка різними інструментами. При нанесенні розпилювачем або шпателем витрата матеріалу може сильно збільшитися в залежності від товщини шару структурної фарби та виду (рельєфності) візерунка.</p> <p>Відкритий час роботи з фарбою – 15 хвилин. Під час нанесення та висихання фарби температура повітря, матеріалу та основи повинні бути не нижче +10°C. Уникати нанесення фарби за високої (вище 30°C) температури повітря, під прямими сонячними променями, а також під час дощу й туману без застосування спеціальних плівкових огорож, які обмежують атмосферні впливи.</p>
Догляд за пофарбованою поверхнею	<p>Протягом 3–4 тижнів з моменту нанесення, поки покриття не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтесь з поверхнею обережно.</p> <p>Для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності міайні засоби (рН до 9).</p> <p>Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й щітки.</p> <p>Для видалення цвілі використовуйте засоби Biotol і Biotol Spray.</p> <p>Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки.</p> <p>За необхідності поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення.</p>
Колір	Білий.
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor або барвниками-фарбами TM Aura у світлі тони (не більше 2% за об'ємом). Внаслідок використання у структурної фарбі натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. На отриману фактурну поверхню після повного висихання для додаткового декоративного ефекту можна наносити відповідні водно-дисперсійні матеріали (фарби, лаки), TM Aura, TM Eskaro.
Витрата	2–3 м ² /л (490–740 г/м ²) на один шар. Витрата залежить від методу нанесення.
Час висихання	Суха на поверхні через 2–6 годин залежно від товщини шару за температури 20°C і відносної вологості повітря 65%. Повністю суха для перефарбування і стійка до впливу атмосферних опадів – через 1–2 дні. За більш низької температури і високої вологості повітря час висихання збільшується.
Робочі інструменти	Поролоновий, хутряний, структурний валик. Кельма й шпатель із нержавіючої сталі тощо. Безповітряний розпилювач (діаметр сопла не менш 2 мм).
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з мілом. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігмент, наповнювачі, функціональні добавки, вода.

	UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 30 g/l (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкоджений оригінальний герметично закритий упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежо- та вибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами й органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил тієї праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недосяжному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Для очищення забрудненої фарбою поверхні й предметів використовувати воду.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	2,5 л (3,7 кг) – 10 л (14,8 кг).
Наведена вище, актуальнана на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проkontролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначеним Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua .	
Редакція Технічного опису №04 від 23.11.2023.	