



Aura Konzentrat AquaGrund

Вологозахисна ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх робіт

✓ Концентрат 1:10



Опис	
Властивості	<p>Вологозахисна ґрунтовка глибокого проникнення для внутрішніх і зовнішніх робіт.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ґрунтовка-концентрат. ✓ Розведення водою у співвідношенні 1:5–1:10. ✓ Глибоко проникає і захищає поверхню від вологи. ✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. ✓ Зменшує витрату фінішних ЛФМ. ✓ Вирівнює вбираючу здатність поверхні. ✓ Дає змогу фарбувати поверхню рівномірніше — без плям і пропусків. ✓ Зручна в застосуванні. ✓ Не містить органічних розчинників. ✓ Без запаху.
Призначення	Призначена для ґрунтування поверхонь перед облицюванням керамічною плиткою, фарбуванням водно-дисперсійними фарбами і наклеюванням шпалер, шпаклюванням. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Типи поверхонь для нанесення	Оброблювані поверхні: бетон, газобетон, штукатурка, шпаклівка, вапняк, цегла, гіпс, гіпсокартон, ДВП, ДСП тощо.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Оброблювана поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу та жиру. Матеріал, що відшаровується, старі неміцні покриття слід видалити. Заражені грибок, цвілью і т.д. поверхні очистити із застосуванням фунгіцидного засобу Eskaro Biotol або Eskaro Biotol Spray відповідно до інструкції із застосування.
Нанесення	Розбавити водою у співвідношенні 1:5–1:10. Максимальне розведення водою для зовнішніх робіт 1:5. Перед нанесенням ретельно перемішати. Залежно від стану поверхні

	ґрунтовку рекомендується наносити в 1–2 шари пензлем або валиком за температури повітря та поверхні від +10°C до +35°C. Для дуже пористої поверхні наносити не менше 2-х разів методом «мокрим по мокрому».			
Колір	Блакитний. Після висихання — безбарвний.			
Витрата	24–110 м ² /л концентрату на один шар. Витрата ґрунтовки перш за все залежить від виду поверхні, потім, зважаючи на вид поверхні, вибирається ступінь розведення та спосіб нанесення.			
Таблиця розбавлення, витрати, типів поверхонь	Вбирання поверхні	сильне	середнє	слабке
	Матеріали	гіпс, газобетон, пінобетон, ракушняк	штукатурка, бетон, цегла, ГКЛ, ДВП, ДСП	камінь, щільний бетон
	Розбавлення, ґрунтовка-концентрат /вода	1:5	1:7	1:10
	Кількість готової ґрунтовки з 1 л ґрунтовки-концентрату	6 л	8 л	11 л
	Витрати розбавленої ґрунтовки	3–4 м ² /л	6–8 м ² /л	9–10 м ² /л
	Витрати ґрунтовки-концентрату	до 24 м ² /л	до 64 м ² /л	до 110 м ² /л
	Час висихання	1–2 години за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%.		
Робочі інструменти	Пензель, валик.			
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.			
Склад	Дисперсія співполімерів, вода, функціональні добавки, пігмент. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції, готової до використання (кат. А/8): 30 г/л (г/л). Розбавлена 1:5 ця продукція містить max 30 г/л (г/л) ЛОС.			
Додаткова інформація				
Морозостійкість	Не заморожувати.			
Гарантійний термін зберігання	3 роки.			
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Берегти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.			
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі і на шкіру промити водою, за необхідності звернутися до лікаря. Ґрунтовка нетоксична.			
Утилізація	Залишки висохлої ґрунтовки і полімерну тару утилізувати як побутове сміття.			
Об'єм/маса	0,5 л (0,5 кг); 1 л (1 кг); 3 л (3 кг); 10 л (10 кг)			
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>				
Редакція Технічного опису №03 від 22.11.2023.				